

Република България	Технологична документация	ТД 01-2008
“ГИПС”АД с.Кошава ,обл.Видин тел./факс: 094/604 012 E-mail: gips-ad@infotel.bg www.gips-ad.com	Лепило за керамични плочки VIDACOL B53 (ВИДАКОЛ B53) Клас C1	Страница първа от три

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

Изискванията за производство, опаковане, етиктиране, транспорт и контрол на качеството са определени с :

БДС EN 12004 + A1+ A1/AC “ Лепила за плочки.Определения и технически изисквания”;

БДС EN 1348 + A1 “ Лепила за плочки.Определяне якост на сцепление при опън на циментови лепила”;

БДС EN 1346 + A1 “ Лепила за плочки.Определяне на отвореното време”;

“ Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти “ – Дв.бр.106/ 2006г.;

“ Закона за техническите изисквания към продуктите “ - Дв.бр. 86/ 1999г;

“ Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и препарати “ Дв.бр.66 / 2004г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Начална якост на сцепление при опън след 28 дни;	$\geq 0,5 \text{ N/ mm}^2$
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода;	$\geq 0,5 \text{ N/ mm}^2$
Якост на сцепление след термично третиране;	$\geq 0,5 \text{ N/ mm}^2$
Якост на сцепление при опън след 25 цикъла замразяване размразяване;	$\geq 0,5 \text{ N/ mm}^2$
Отворено време-якост на сцепление при опън, след не по-малко от 20 min ;	$\geq 0,5 \text{ N/ mm}^2$
Температура на въздуха при работа;	$22 \pm 5^\circ\text{C}$
Относителна влажност на средата при работа;	$50 \pm 5\%$
При промяна в климатичните условия, настъпва ускорение или забавяне на втвърдяването.	
Дебелината на лепилният слой при използване на лепилото е от 2 до 10 mm;	
Съотношение на смесване	6 ÷ 6,5 литра вода на 25 kg суха смес

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лепило за плочки ВИДАКОЛ B53, е сух строителен състав на циментова основа, предназначен за залепване на облицовачни теракотни, фаянсови плочки и гранитогрес на стени и подови настилки. Приложим е при вътрешни и външни облицовачни работи в сухи и влажни помещения.

Република България	Технологична документация	ТД 01-2008
“ГИПС”АД с.Кошава ,обл.Видин тел./факс: 094/604 012 Е-mail: gips-ad@infotel.bg www.gips-ad.com	Лепило за керамични плочки VIDACOL B53 (ВИДАКОЛ B53) Клас C1	Страница втора от три

СВОЙСТВА

Проявява отлична адхезия (якост на сцепление) с бетонни, циментови и цименто – варови основи, устойчивост на висока температура, водоустойчивост, мразоустойчивост.

Подходящ за лепене на плочки в открити и закрити помещения. Висока якост на сцепление, след термично третиране.

С добра обработваемост, подходящ за лепене на плочки и гранитогрес върху вертикални повърхности.

Клас C1 – нормално втвърдяващо се циментово лепило.

Клас А1- негорим

РАЗХОДНА НОРМА

От $2,0 \text{ kg/m}^2 \div 4,2 \text{ kg/m}^2$, в зависимост от размера на зъбите на металната шпакла за нанасяне на материала и състоянието на основата.

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ

Суша смес : вода = 100 : 23 части по маса.

ОПАКОВКА

В многослойни хартиени торби от 25 kg.

МАРКИРОВКА

Продуктите отговарящи на БДС EN 12004 + A1+ A1/AC “ Лепила за плочки.Определения и технически изисквания”, са маркирани със следната информация върху опаковката на всеки отделен продукт:

- Име на продукта ;
- Фирмен знак и място на производството;
- Дата и код на производството;
- Срок на годност;
- Условия на съхранение;
- Тип на лепилото;
- Инструкция за работа;
- Маркировка за съответствие, състояща се от буквити “CE”

Република България	Технологична документация	ТД 01-2008
“ГИПС” АД с.Кошава ,обл.Видин тел./факс: 094/604 012 E-mail: gips-ad@infotel.bg www.gips-ad.com	Лепило за керамични плочки VIDACOL B53 (ВИДАКОЛ B53) Клас C1	Страница трета от три

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Срок на годност 12 месеца при съхранение в оригинална опаковка и сухи помещения.
Транспортирането е с авто и жп транспорт.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

По време на производството се попълват утвърдените със СУК оперативни документи:
Технологична карта;
Протокол от изпитване;
Всяка партида експедирано количество се придружава от ЕО Декларация за съответствие на продукта.

ИЗПИТВАНЕ

Съгласно :
БДС EN 12004 + A1+ A1/AC “ Лепила за плочки.Определения и технически изисквания”;
БДС EN 1348 + A1 “ Лепила за плочки.Определяне якост на сцепление при опън на циментови лепила”;
БДС EN 1346 + A1 “ Лепила за плочки.Определяне на отвореното време”;

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Xi



Дразнещ

R фрази

R 36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата
R 41 Риск от сериозно увреждане на очите
R 43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата

S фрази

S22 Да не се вдишва праха.
S29 Да не се изпуска в канализацията
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето
S24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите
S46 при поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и се покаже етикета

Портланд цимент

CAS № 65997-15-1
EINECS № 266-043-4